

# Adhesive MP100 (aerazol)



**szybkoschnący klej w aerozolu ogólnego stosowania**

## Charakterystyka

**Adhesive MP 100** jest szybko schnącym oraz silnie wiążącym klejem.

## Cechy szczególne:

- szybko schnący (30 sekund)
- doskonały tam, gdzie wymagane jest szybkie klejenie
- tworzy wysoko wytrzymałą, trwałą spoinę
- pełna wytrzymałość złącza po 24 godzinach
- wygodny, regulowany system nanoszenia
- 

## Stosowanie do:

**Adhesive MP 100** może być użyty do szybkiego i silnego łączenia wielu materiałów, na przykład:

- dywany i wykładziny podłogowe
- płyty wiórowe i beton
- materiały izolacyjne
- płótno i skóra
- papier, drewno i korek
- metal, plastik i guma.

## Sposób użycia:

- nakierować dyszę na łączone powierzchnie i nanieść klej na obie powierzchnie z odległości około 25 – 30 cm
- poczekać aż klej podeschnie (około 30 sekund) i docisnąć łączone powierzchnie
- aby uniknąć zapchania dyszy, po klejeniu odwrócić puszkę do góry dnem i przedmuchać dyszę.
- usuwalny za pomocą rozpuszczalników Amberklene FE10, ME20 lub LO30

## Ostrzeżenia:

**Adhesive MP 100** może pozostawiać trwałe ślady na niektórych rodzajach plastików. Przed użyciem zaleca się zatem sprawdzenie działania na niewielkiej i niewidocznej powierzchni.

## Dane techniczne:

**Wygląd:** ..... cienka, galaretowata błona  
**Zapach:** ..... eteru/rozpuszczalnika  
**Ciężar właściwy (25°C):** ..... 1,16 g/cm<sup>3</sup>  
**Ciśnienie (aerazol):** ..... 4 bar  
**Szybkość wypływu (aerazol):** .....  
 ..... ustawienie wolne: 1,1 g/s  
 ..... ustawienie średnie: 1,4 g/s  
 ..... ustawienie szybkie: 1,6 g/s  
**Rozpuszczalność:** ..... w większości  
 ..... rozpuszczalników organicznych,  
 ..... nierozpuszczalny w wodzie  
**Polimer:** .... kauczuk styrenowo-butadienowy  
**Temperatura pracy:** ..... do +50°C  
 ..... (wyschnięta spoina)  
**Pakowanie:** .....  
 ..... aerazol 500 ml (12 szt. w kartonie)

*Przechowywać w temperaturze do 50°C, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych warunkach może być przechowywany co najmniej 36 miesięcy.*

